



Fiche technique  
knauf JOINT FILLER

01/

## KNAUF JOINTFILLER

Enduit pour joints de plaques de plâtre

Tél. (+216) 71 40 94 44/54/66

Fax. (+216) 71 40 94 96

info@knauf-africa.com

www.knauf.com.tn

KNAUF, ZI. El Mghira 1  
Lot N° 9 2082 Fouchena Tunisie

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations.





**JOINT FILLER** est un enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis en association avec une bande à joint.

Blanc = 25 kg  
Qualité assuré  
Marque et produit déposée

#### Description

- JOINT FILLER est un enduit en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre, de couleur blanche à base de charge minérales, de liants minérales, et d'adjuvants spéciaux.

#### Supports admis

Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bord amincis et à faces cartonées.

#### Caractéristiques

- Poudre : de couleur blanche
- Densité : Densité apparents. Kg/L
- Taux de gâchages : 40 à 50% selon application.
- Temps de prise : 4 heures
- Fissuration : pas de fissures jusqu'à 5 mm d'épaisseur
- Réaction au feu : incombustible classe MO
- Températures d'emploi : Entre 5° C et 35° C.
- Consommation : Environ 350 g/m<sup>2</sup> de plaques
- pH : pH neutre ou légèrement alcalin.

#### Précaution d'emploi

Ne pas appliquer sur support humide.  
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.  
Ne pas utiliser sur support gelé.

#### Préparation des supports

Les plaques de plâtre seront fixées conformément au DTU 25.41  
Les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées.

#### Application

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissages entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufures, dégradation du parement...)  
L'application se fait manuellement en « beurrant » l'aminci à l'aide d'un couteau en enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande. (Face meulée contre l'enduit).  
Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande.  
Masquer également les têtes de vis.  
Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.  
Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (Armature disposée côté complexe) ou une cornière métallique.

#### Temps de séchage

Le redoublement peut s'effectuer 4 heures après l'application de la première passe.

#### Conservation

- 6 mois en emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité et sans contact directe avec le sol.

#### Conditionnement

- Sac de 25 kg avec pli étanche contre l'humidité

#### Hygiène et sécurité

- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.
- Si le produit est avalé, boire de grandes quantités d'eau et contacter un médecin.

